




Eigenschappen



POLYCOLORIT® wordt toegepast voor waterdichte, weerbestendige beschikering van villa's, woningen, nijverheidsgebouwen, garages, magazijnen, enz. Naast een uitstekende verwerkbaarheid, laat POLYCOLORIT® een perfecte afwerking toe. Voorwaarde tot een goed resultaat is steeds een zuiver oppervlak, vrij van olie en vet, stof en losse delen.

| Mengverhouding | Verbruik | Verpakking |
|---|--|---------------------|
| Grondlaag: verdunnen met ± 33% water Deklagen: onverdund | Grondlaag: ± 0,10 L/m ² Deklaag: ± 0,15 L/m ² | 0,75 L en 4 L |
| Kleur | Droogtijd | Gebruikstemperatuur |
| 22 kleuren (vraag onze kleurenkaart) | 2 à 5h | + 10°C tot + 30°C |

Gebruiksaanwijzing

Men zal steeds een grondlaag plaatsen met de volgende samenstelling.

- 2 volumedelen POLYCOLORIT®
- 1 volumedeel water

Men laat drogen. Vervolgens worden twee dekklagen aangebracht met onverdunde POLYCOLORIT®.

Bij vocht worden eerst de waterinfiltraties verholpen. Bij vochtige muren of muren met zoutuitslag (te verwijderen) raden we vervolgens als eerste deklaag de volgende samenstelling aan:

- 1 volumedeel water en 1 volumedeel witte cement samen vooraf te mengen, vervolgens 2 1/2 volumedelen POLYCOLORIT® toevoegen.

De tweede deklaag wordt aangebracht met onverdunde POLYCOLORIT®.

Voor minder goede ondergronden (niet stabiele voegen of bepleisteringen) kunnen we u een speciale werkwijze opgeven met ons product COMPAKTUNA®.

POLYCOLORIT® kan ook toegepast worden als stofbindende, slijtvaste, gekleurde bestrijking van cement-beton, kurk en andere chapes, welke hoofdzakelijk voor voetverkeer benut worden.

Voor deze toepassing raden we een grondlaag, 2 dekklagen met cement, en een afwerklaag met onverdunde POLYCOLORIT® aan.

